

H₂O comfort Sierbestrating

Controle van leveranties & regels t.a.v. reclamaties

- Controleer de geleverde materialen bij aflevering op zelfde productie datum, kleur en eventuele gebreken alvorens ze te verwerken. Klachten welke ontstaan door een niet juiste verwerking worden niet door ons in behandeling genomen. Controleer bij het lossen de aantallen. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen, dient dit per omgaande gemeld te worden. U dient altijd foto's aan te leveren van het geloste materiaal. Zonder duidelijke foto's wordt uw melding niet in behandeling genomen. Reclamatie hierover achteraf is niet mogelijk.
- Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen achteraf geen reden tot reclamatie zijn. Eventuele herstraatkosten worden niet vergoed.
- Niet alle producten zijn geschikt voor toepassing in een oprit. Siertegels, producten zonder afstandhouder en alle producten dunner dan 6 cm, zijn niet toepasbaar in opritten. Deze zijn echter wel geschikt voor terras, looppad en daar waar er geen voertuig op komt.
- De fabrikant of uw leverancier moet in geval van reclamatie binnen 10 dagen na aflevering in kennis worden gesteld, zodat hen de gelegenheid wordt geboden eventuele zichtbare gebreken op te lossen.
- Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke wij u desgevraagd kunnen toezenden.

Producteigenschappen en gebruik materieel

De meeste geproduceerde bestratingsmaterialen, bestaan uit een samenstelling van verschillende natuurlijke grondstoffen zoals zand, granulaten, cement, water, evt. klei en al dan niet toegevoegde kleurstoffen. Door de natuurlijke eigenschappen van deze grondstoffen kunnen er in het eindproduct lichte kleur- en/of structuurverschillen optreden. Ook door verschillende productieseries kunnen onderlinge kleur- en/of structuurverschillen voorkomen. Het is daarom van belang om de stenen of tegels van meerdere aan u geleverde pakketten door elkaar te verwerken en altijd bij elk pakket de materialen diagonaal of van boven naar beneden af te rapen. Deze kleur- en structuurverschillen horen bij het natuurlijke karakter van de stenen en zijn onvermijdelijk in het productieproces. Bij nagenoeg alle voorkomende bestratingsproducten zijn maatafwijkingen onvermijdelijk. U dient hiermee tijdens het verwerken rekening te houden door eventueel met voeg te straten. Maatafwijkingen en/of beschadigingen dienen beoordeeld te worden vanaf ooghoogte. Bij alle materialen met een strakke randafwerking dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om strakke materialen bij het verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen. O.a. door het juiste gebruik van geschikt stratenmakergereedschap en door altijd met een voeg te werken!

Afwerking van bestrating

De H₂O comfort tegels zijn geschikt voor een terras. Wij raden af om ze voor een oprit te gebruiken. Echter de H₂O comfort 20x30x6 cm is bij de juiste toepassing wel geschikt voor een oprit voor luxe wagen. (Dus niet voor zwaar verkeer!) Voor het op maat maken van stenen of tegels kunt u gebruik maken van een daarvoor geschikte stenenknipper of een stenenzaagmachine. Zaag of slijp de materialen nooit op uw terras. Na het slijpen van de tegels altijd gelijk het slijpsel/slijpwater van de tegel verwijderen i.v.m. vlekvorming van het slijpsel/slijpwater op de tegel. Laat geen grond, (leemhoudend of vervuild) zand, cement, bladeren of ander vuil op uw terras liggen. Verwijder dit alles onmiddellijk om inwerking en vlekvorming op uw bestrating te vermijden. Het invoegen van uw bestrating is product specifiek gebonden, echter laat dit nooit op de bestrating liggen, maar veeg het gelijk in. Informeer naar het juiste voegmiddel bij uw leverancier.

De producten van de H₂O comfort lijn zijn geborsteld en hebben een extra toevoeging waardoor ze, indien op de juiste manier verwerkt qua ondergrond, afschot, afwerking en eventuele voegmiddelen, waterwerend zijn. Hierdoor zullen bij het juiste onderhoud algen en mossen minder snel hechten. Wij adviseren u om, indien nodig, de H₂O periodiek te reinigen. Voor het schoonmaken van de H₂O materialen kunt u het beste lauw water gebruiken en uw bestrating hiermee schoon vegen. Indien er mosvorming is, kunt u een mosverwijderaar gebruiken. Gebruik in ieder geval nooit een hoge drukspuit. Gebruik geen (strooi) zouten of andere zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

H₂O tegels worden geproduceerd met een kleine afronding aan de zijkant (een klein vellingkantje) voor een zo strak mogelijk resultaat.

Wij raden af om de tegels af te trillen

Mocht u ze voor eigen risico toch willen afrillen:

- gebruik dan altijd een rollentriller, daar door het kleine vellingkantje er kans bestaat dat de tegels gaan beschadigen op de randen.
- nooit afrillen voordat de tegels zijn uitgehard, let altijd op de productiedatum.
- zorg altijd voor een schoon terras of schone oprit alvorens u gaat afrillen om beschadiging van de tegels te voorkomen.

Het advies is om het H₂O materiaal te leggen met een voegkruisje. Zorg te allen tijde voor een goede ondergrond.

Het parelende effect van de H₂O stenen zal na enige tijd verdwijnen, dit doet echter niets af aan de kwaliteit. Voor een maximaal behoud van de verzegeling adviseren wij u om de stenen jaarlijks te impregneren. Onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar bij uw leverancier. Als u tijdens bijvoorbeeld de barbecue wijn of koffie op uw terras morst, dan kunt u dit het beste direct verwijderen met een spons en water.

Witte uitbloei

Witte uitslag doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is geen reden voor reclamatie.

Oer

Oer (een vlek welke oogt als roest) doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is geen reden voor reclamatie.

Voor uitgebreide uitleg kijk op onze website: <https://www.kijlstra-bestrating.nl/tips-en-adviezen/tips-en-informatie>.

Lees voor u aan de slag gaat deze verwerkingsvoorschriften goed door.